



FICHA TECNICA

DUX BRILLANTE MIX

Código: 160

Descripción	Esmalte sintético brillante de uso universal exento de plomo, a base de resinas alquídicas, para sistema tintométrico Bruguer Color Mix.
Propiedades	* Secado rápido. * Excepcional resistencia al exterior. * Alto brillo y retención del mismo. * Gran dureza. * Totalmente lavable. * Mas de 1000 colores disponibles al instante. * Resistencia a roces y golpes.
Usos	**Exterior - Interior** Indicado para los trabajos de protección y decoración en general donde sea necesaria una elevada protección en cualquier tipo de superficie: Puertas, ventanas, persianas, rejas, muebles y mobiliario de jardín, tuberías, la, radiadores de calefacción, etc. Su amplia gama de colores permite realizar trabajos de decoración así como de rotulación.
Colores y tamaños	Colores según carta vigente 0.5 L , 1 L, 2.5 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resinas alquídicas. Pigmentos: Dióxido de Titanio y pigmentos seleccionados exentos de plomo. Disolvente: Hidrocarburos alifáticos. Aspecto: Brillante Densidad: Entre 0,90 y 1,26 kg./l. según base Secado a 23ºC: 4 horas. Repintado a 23ºC: Después de 16 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 15 m²/ litro aprox. según soporte y modo de aplicación. Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A**/d**)**: **400** g/l (2007). Este producto contiene un máximo de **385** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha o Rodillo. Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit. Dilución: Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir al 15-20%. Limpieza de utensilios: Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: **Madera / Yeso** Imprimar con Sellatine Imprimación Selladora.

		Hierro / Acero Imprimar con Brumin. **Metales no férreos** Imprimar con Preparación Multiuso Bruguer. (Aluminio, Galvanizados, etc.)
	Acabado	Aplicar una o dos capas de Bruguer Dux Brillante Mix.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Bruguer Dux Brillante Mix. Si la pintura antigua esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones En maderas nuevas expuestas al exterior es conveniente antes de aplicar la imprimación tratar la madera con Bruxyl Fondo Protector.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**